



pinturas de la peña
fábrica de pinturas

ARKIL - PEÑA EXTRA

Imprimación Selladora y de acabado

Página 1 de 1

ARKIL - PEÑA EXTRA es un copolímero de partícula mediana, de buena dureza y de buen brillo, por lo que deja una gran película, permitiendo el sellado de paramentos porosos donde se quiera hacer un trabajo de Temple con relieve, Temple picado, Temple rayado y otros dibujos, sobre yeso, escayola, etc. También se puede utilizar este producto para acabados de estos mismos trabajos

Características



Color	Blanquecino Transparente
Acabado	Transparente satinado a semibrillante dependiendo del agua que se añade
Peso específico	1,08 gr./cc.
Viscosidad al envasar	55 K.U. a 20 °C
Rendimiento	10 a 14 m ² /lt
Tiempo de secado al tacto	2 a 4 horas
Curado	21 días
Diluyente	Agua (tres o cuatro partes de agua por una de Arkil)
Presentación	Envases de 1, 5 y 25 Lt
Conservación	Mantener al abrigo de temperaturas extremas.
COV'S	Cat A/h máx 30g/l

Aplicación

Se puede aplicar a brocha, rodillo o pistola. Los paramentos donde se vaya a aplicar deberán de estar limpios y secos, no debiéndose aplicar a temperaturas inferiores a 5 °C o superiores a 35°C.

El producto admite distintos niveles de dilución consiguiéndose distintos niveles de sellado y/o de brillo. A mayor dilución (4/1 agua/arkil) mayor penetración, menor sellado y menor brillo, a menor dilución (2/1 agua/arkil) menor penetración, mayor sellado y mayor brillo.

Apto para uso domestico, no apto para uso infantil.

Precauciones

- S2 Manténgase fuera de alcance de los niños
 S23/24/25 No respirar sus vapores y evítese el contacto con los ojos y piel.
 S51 Úse en lugares bien ventilados.

Conforme a los R.D. 363/1995 (Directiva 67/548/CE) y el R.D. 255/2003 (Directiva 1999/45/CE), el producto no esta clasificado como peligroso. Ficha de datos de seguridad a disposición del usuario profesional que la solicite.



Distribuidor Oficial de:

Nota: Esta información está basada en el estado actual de nuestros conocimientos, son datos orientativos de carácter general. Describen nuestros productos y orientan al usuario sobre su aplicación y empleo. Debido a la gran variedad de condiciones de uso y soportes no debe tomarse como base de garantía ni objeto de responsabilidad.

www.delapenia.com

Fábrica y oficinas



Trofeo
CC100
Compromiso
a la Calidad

Ctra. Orgaz, s/n
Apdo. 25
45400 Mora (Toledo)

t: +34 925 300 409
f: +34 925 341 082
e: info@delapenia.com



Master
Internacional
de Empresas