



pinturas de la peña  
fábrica de pinturas

## PEÑASPORT PISCINAS

Pintura Acrílica Especial para Piscinas - Antialgas

Página 1 de 2

Es una pintura base agua formulada con una combinación de emulsiones acrílicas que confieren buena flexibilidad y dureza, así como una extraordinaria resistencia al agua y a la intemperie, con todas las ventajas de tener como único diluyente el agua.

Es de destacar su excelente adherencia sobre pinturas viejas al aceite, acrílicas o clorocaucho, siempre que estén bien limpias y tengan buen anclaje, por lo que está indicada especialmente para piscinas e instalaciones deportivas. PEÑASPORT PISCINAS contiene fungicidas-algicidas para proteger de las algas y mohos.

### Características

Color	Blanco, azul piscinas y otros colores bajo pedido
Acabado	Satinado
Peso específico	1,35 +/-0,05 gr./cc.
Viscosidad al envasar	80 K.U. a 25° C
Materia fija %	58 % +/-2
Sólidos en volumen %	42 % +/-2
Rendimiento teórico	7 a 9 m <sup>2</sup> /kg por mano (mínimo 2 manos)
Espesor húmedo recomendado	90 micras por capa
Espesor seco recomendado	40 micras por capa
Tiempo de secado al tacto	40 a 60 minutos
Llenado de piscinas	7 días mínimo
Repintado	10-12 horas (mínimo); máximo sin límite
Diluyente	Agua dulce
Presentación	Envases de 1, 5 y 20 kg
Conservación	Mantener al abrigo de temperaturas extremas

### Aplicación

Las superficies nuevas o viejas no pintadas deben lavarse con una dilución de ácido clorhídrico en agua, al 10%, y después aclarar suficientemente con agua, dejando secar al menos dos días.

En superficies ya pintadas, deben eliminarse las partes sueltas para ser posteriormente tratadas como en el caso anterior.

Las superficies metálicas deben imprimarse con imprimación de clorocaucho. Preparada la superficie, se aplicará una primera mano de PEÑA-SPORT PISCINAS, diluida en 10% de agua. Las siguientes manos se aplicarán directamente con el producto según viene al uso.

No es recomendable aplicar la pintura a temperatura inferior a 5° C ni superior a 30° C.

Este producto se puede aplicar con brocha, rodillo o proyección por el aire.

Se recomienda no llenar las piscinas o aljibes hasta transcurridos al menos 7 días desde su aplicación.

### Formulación del producto

Agua, emulsiones acrílicas para cargas de varios tipos, bióxido de titanio, pigmentos y aditivos escogidos para esta pintura.

**Apto para uso doméstico. No apto para uso infantil.**

### Precauciones

P101 Si se necesita consejo médico, tener a mano el envase o la etiqueta.

P102 Mantener fuera del alcance de los niños.

P103 Leer la etiqueta antes del uso.

P501 Elimínese el contenido y/o su recipiente mediante el sistema de recogida selectiva habilitado en su municipio.



Distribuidor Oficial de:

*Nota: Esta información está basada en el estado actual de nuestros conocimientos, son datos orientativos de carácter general. Describen nuestros productos y orientan al usuario sobre su aplicación y empleo. Debido a la gran variedad de condiciones de uso y soportes no debe tomarse como base de garantía ni objeto de responsabilidad.*

[www.delapenia.com](http://www.delapenia.com)

Fábrica y oficinas



Trofeo  
CC100  
Compromiso  
a la Calidad

Ctra. Orgaz, s/n  
Apdo. 25  
45400 Mora ( Toledo )

t: +34 925 300 409  
f: +34 925 341 082  
e: [info@delapenia.com](mailto:info@delapenia.com)



Master  
Internacional  
de Empresas



pinturas de la peña  
fábrica de pinturas

## PEÑASPORT PISCINAS

Pintura Acrílica Especial para Piscinas - Antialgas

Página 2 de 2

EUH208 Contiene 2-octil-2H-isotiazon-3-ona.

Mezcla de: 5-cloro-2-metil-2H-isotiazol-3-ona [EC no. 247-500-7]; 2-metil.2H-isotiazol-3-ona [EC no. 220-239-6] (3:1) puede provocar una reacción alérgica.

Conforme a los R.D. 363/1995 (Directiva 67/548/CE) y el R.D. 255/2003 (Directiva 1999/45/CE), el producto no está clasificado como peligroso. Ficha de datos de seguridad a disposición del usuario profesional que la solicite.



Distribuidor Oficial de:

*Nota: Esta información está basada en el estado actual de nuestros conocimientos, son datos orientativos de carácter general. Describen nuestros productos y orientan al usuario sobre su aplicación y empleo. Debido a la gran variedad de condiciones de uso y soportes no debe tomarse como base de garantía ni objeto de responsabilidad.*

**[www.delapenia.com](http://www.delapenia.com)**

Fábrica y oficinas



Ctra. Orgaz, s/n  
Apdo. 25  
45400 Mora ( Toledo )

t: +34 925 300 409  
f: +34 925 341 082  
e: [info@delapenia.com](mailto:info@delapenia.com)

