



pinturas de la peña
fábrica de pinturas

PINTURA DE RESINA DE SILICONA (Fachadas)

Pintura Mineral Mate de Alta Calidad-Protección Inigualable para Fachadas Página 1 de 2

La pintura de resina de silicona es un recubrimiento de tipo mineral y, por lo tanto, tan transpirable (permeable al vapor de agua) como las pinturas al silicato y a la cal. La transpirabilidad se debe a su estructura microporosa que permite el paso de los gases. Según la norma europea EN ISO 7783-2 las pinturas de resina de silicona se incluyen en la categoría I (altamente permeables).

La pintura de resina de silicona es el producto de mayor calidad para el recubrimiento de las fachadas gracias a sus tres características principales:

1. la permeabilidad al vapor de agua, que permite que el muro transpire
2. su elevada repelencia del agua de lluvia
3. su extraordinaria durabilidad y repelencia a la suciedad.

El efecto de formación de gotas de agua de las pinturas de resina de silicona se manifiesta siempre (lluvia, nieve, etc.) y se mantiene durante toda la vida del recubrimiento. De esta forma, se garantiza un acabado perfecto de las fachadas durante un largo periodo de tiempo.

Las pinturas de resina de silicona se utilizan con éxito desde hace 40 años. En Europa, se han recubierto ya más de un millón de fachadas con estas pinturas, muchas de las cuales no han precisado una renovación desde hace más de veinte años.

Características

Color	Blanco
Acabado	Mate sedoso
Peso específico	1,46 +/-0,05 gr./cc.
Viscosidad al envasar	95 K.U. a 25° C
Materia fija %	61 % +/- 5
Sólidos en volumen %	42 % +/- 5
Rendimiento	7 a 9 m ² /kg por mano y dependiendo del estado del paramento
Espesor húmedo recomendado	70 +/-5 micras por mano (2-3 manos)
Espesor seco recomendado	35 +/-5 micras por mano (2-3 manos)
Tiempo de secado al tacto	40 a 60 minutos
Curado total	21 días
Repintado	4 a 6 horas mínimo, máximo sin limite
Diluyente	Agua dulce
Presentación	Envases de 20 kg
Conservación	Mantener al abrigo de temperaturas extremas
COV'S	Cat A/c (límite legal 40 g/l). Contenido máximo 25 g/l



Aplicación

Se puede aplicar sobre cualquier material de construcción, yeso, cemento, escayola, etc.

Su aplicación puede ser a brocha, rodillo o proyectado a pistola. Antes de su aplicación, el paramento debe estar completamente limpio y seco, teniendo en cuenta que no se debe aplicar a temperaturas inferiores a 5° C o superiores a 35° C.

Formulación del producto

Agua, emulsión estireno-acrítica combinada con resina de silicona, copolímero vinílico, bióxido de titanio Premium, aditivos de máxima calidad y cargas seleccionadas.

Apto para uso doméstico. No apto para uso infantil.

Precauciones



Distribuidor Oficial de:

Nota: Esta información está basada en el estado actual de nuestros conocimientos, son datos orientativos de carácter general. Describen nuestros productos y orientan al usuario sobre su aplicación y empleo. Debido a la gran variedad de condiciones de uso y soportes no debe tomarse como base de garantía ni objeto de responsabilidad.

www.delapenia.com

Fábrica y oficinas



Trofeo
CC100
Compromiso
a la Calidad

Ctra. Orgaz, s/n
Apdo. 25
45400 Mora (Toledo)

t: +34 925 300 409
f: +34 925 341 082
e: info@delapenia.com



Master
Internacional
de Empresas



PINTURA DE RESINA DE SILICONA (Fachadas)

Pintura Mineral Mate de Alta Calidad-Protección Inigualable para Fachadas Página 2 de 2

pinturas de la peña
fábrica de pinturas

- P101 Si se necesita consejo médico, tener a mano el envase o la etiqueta.
- P102 Mantener fuera del alcance de los niños.
- P103 Leer la etiqueta antes del uso.
- P501 Elimínese el contenido y/o su recipiente mediante el sistema de recogida selectiva habilitado en su municipio.

EUH208 Contiene 2-octil-2H-isotiazon-3-ona. Mezcla de: 5-cloro-2-metil-2H-isotiazol-3-ona [EC no. 247-500-7]; 2-metil-2H-isotiazol-3-ona [EC no. 220-239-6] (3:1). Puede provocar una reacción alérgica.

Conforme a los R.D. 363/1995 (Directiva 67/548/CE) y el R.D. 255/2003 (Directiva 1999/45/CE), el producto no está clasificado como peligroso. Ficha de datos de seguridad a disposición del usuario profesional que la solicite.



Distribuidor Oficial de:

Nota: Esta información está basada en el estado actual de nuestros conocimientos, son datos orientativos de carácter general. Describen nuestros productos y orientan al usuario sobre su aplicación y empleo. Debido a la gran variedad de condiciones de uso y soportes no debe tomarse como base de garantía ni objeto de responsabilidad.

www.delapenia.com

Fábrica y oficinas



*Ctra. Orgaz, s/n
Apdo. 25
45400 Mora (Toledo)*

*t: +34 925 300 409
f: +34 925 341 082
e: info@delapenia.com*

